Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA



NÓVEX DECO

Pintura plástica acrílica mate con buena cubrición.

Descripción

Pintura plástica a base de copolímeros sintéticos, pigmentos, extenders seleccionados y aditivos especiales.

Aplicaciones

Al interior: Decoración de toda clase de paramentos en salones, dormitorios, cocinas, baños, cajas de escalera, etc... Tanto en edificio de viviendas como en locales públicos.

Propiedades

- Muy resistente.
- Contiene conservante antimoho.
- Extraordinario rendimiento.
- Elevado poder de cubrición.
- Lavable una vez seca.
- Resistente a los U.V., no amarillea.
- Permeable al vapor, transpirable.

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
Los habituales en la construcción, no hidrofugados y con cierta porosidad.
Las superficies deben ser resistentes, y estar secas y limpias de grasa, aceite, suciedad o res tos de material mal adherido, así como restos de pintura antigua.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Una vez abierto el envase debe de removerse.
Primera capa: diluida al 5-10% con agua.
Segunda capa: Pura o diluida al 5% con agua.

El rendimiento aproximado del producto es de: 0,08 l. / m²

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

Puede aplicarse a brocha, rodillo, airless o pistola convencional.
Limpiar las herramientas con agua antes de que seque la pintura.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

En el exterior no aplicar si se prevé lluvia en las siguientes horas.

Presentación

Se presenta en envases plásticos de 0,75 l., 4 l., 12 l. y 15 l.
Colores:
En sistema tintométrico COLORBOX: 1006 colores de la nueva carta de decoración MOSAIC.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante : Copolímero acrílico
Densidad (20ºC): 1,50 ± 0,02 Kg./l
Tiempo de secado:
- Al tacto: 30-45 min
- Total: 24 h

Tiempo de repintado (20ºC, 70% HR): 6 h
Resistencia a abrasión húmeda (Lavabilidad) : Clase 3, según norma UNE EN ISO 11998
Aspecto: Liso mate

Revisión: 1 **Fecha de edición: Junio 2013**